

Pintura y barniz de expresión mineral Ma's



Peinture

Definición

Pintura o barniz de aspecto mate mineral a base de siloxano en fase acuosa para la decoración interior o exterior de paredes. Producto teñido con pigmentos minerales y según la carga se presenta como barniz o pintura.

Propiedades

Aspecto mate mineral. Comportamiento frente a los rayos UV (pigmentos minerales). Excelente poder hidrófobo y protección contra las aguas de chorreo. Permeabilidad al vapor de agua.

Aplicación

Remover bien el producto antes y durante la aplicación. Aplicación con rodillo o brocha en 2 capas. Sobre hormigón bruto y enlucido o sobre soportes antiguos pintados (pintura no desconchada) o no. Los soportes estarán sanos, limpios y secos. Se utiliza en soportes nuevos o antiguos. Las preparaciones se realizan según las buenas prácticas. Para el barniz, si el soporte es heterogéneo, aplicar el primer de manera que la pintura mineral se vuelva opaca (blanco o gris). En el yeso o soporte poroso, aplicar nuestro primer acrílico mural blanco. El producto se diluye en agua. El material se limpia con agua.

Las condiciones de aplicación

Temperatura ambiente y sustrato superior a 5 °C e inferior a 35 °C. Aplicación imposible con viento fuerte o pleno sol.

Aspecto

Mate mineral y efectos según las herramientas utilizadas.

Rendimiento

5 a 7 m² por litro y por capa pero variable según la superficie y el aspecto deseado.

Secado

Una hora y recubrible 24 h (a 20 °C).

Mantenimiento

Limpieza con agua.

Extracto seco

52% en volumen.

Acondicionamiento

1, 5 y 10 litros.

Utilizar guantes/El aspecto final y la homogeneidad del color dependen de la regularidad del soporte, el amasado y las condiciones de aplicación. Conservar protegido de heladas, fuertes calores y en un lugar seco/Todos los datos presentados en esta ficha técnica se ofrecen a título informativo y no pueden comprometer nuestra responsabilidad. Es necesario realizar pruebas.
