



Chaux en pâte pour badigeon et enduit Ma's

Définition

Chaux en pâte de très haute qualité constituée d'agrégats naturels, en phase aqueuse, destinée à la décoration des murs intérieurs et extérieurs.

Propriétés

Matière très polyvalente pouvant s'appliquer pure comme un enduit fin, ou diluée comme un badigeon de chaux. Permet de nombreux effets matières. Grande souplesse à l'application.

Coloration

Nuancier Marius Aurenti minéral pour utilisation en intérieur (sous réserve technique)
Nuancier spécial extérieur pour utilisation en extérieur (gamme formulée à partir de pigments minéraux et disposant d'une excellente tenue aux UV).

Application

Bien remuer le produit avant et pendant l'application.

Peut s'appliquer de 3 façons différentes suivant l'effet recherché :

- **Badigeon** : dilution à l'eau de 5 à 10 %. 1^{re} couche au rouleau poils courts et brossage au spalter frais dans frais. 2^e couche au spalter ou brosse à chaux.
- **Enduit effets matières** : appliquer en 2 couches au plâtoir inox et ferrer lorsque la matière commence à sécher.
- **Enduit effet vieilli** : 1^{re} couche au rouleau poils courts, mouvements en demi-cercle. 2^e couche au rouleau puis lissage immédiat au plâtoir inox.

S'applique sur un support minéral directement ou sur support non minéral (neuf ou peint) sur la Sous-couche Granitée Fine Ma's ou sur un des Enduits de Dressement à la Chaux Ma's. Les supports seront sains, propres, sec (conformes au DTU 59.1). Les préparations seront faites selon les règles de l'art. Le produit se dilue à l'eau. Le matériel se nettoie à l'eau.

Les conditions d'application

Conformes au DTU 59.1. Température ambiante et du subjectile supérieure à 5 °C et inférieure à 30 °C. Application impossible par grand vent ou en plein soleil.



S MATIÈRES
MARIUS AURENTI



Matière – 19.11.09

Chaux en pâte pour badigeon et enduit Ma's

Aspect

Mat minéral et effets selon outils utilisés

Rendement

500 à 800 g/ m² (en 2 couches), variable
selon la surface et l'aspect recherché

Séchage

8 h et recouvrable 24 h (à 20 °C)

Entretien

Nettoyage à l'eau

COV

Maximum 40 g/L (limite UE 2010 : 40 g/L)

Conservation

12 mois (produit non entamé)

Conditionnement

1 – 5 – 10 – 20 kg

Teintes

Nuancier Ma's en intérieur et nuancier
spécial de 60 teintes en extérieur

Classification

AFNOR NF T 36005

Famille III classe 2

Utiliser des gants / L'aspect final et l'homogénéité de la teinte dépendent de la régularité du support du malaxage et des conditions de la mise en œuvre / Conserver à l'abri du gel, de fortes chaleurs et dans un local sec (température de stockage comprise entre +5 °C et +30 °C) / Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d'information et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.