



Peinture

Laque brillante Ma's

Définition

Peinture laque brillante en phase aqueuse (base résine alkyde uréthane) destinée à la décoration intérieure et extérieure.

Propriétés

Résistante aux agressions et aux rayures. Taux de COV faible. Tendue aisée et stabilité de la brillance. Entretien facile. Séchage rapide.

Application

Appliquer une sous-couche adaptée au type de support (par exemple primaire acrylique mural blanc Marius Aurenti). Bien remuer et homogénéiser le produit avant et pendant l'application. L'application se fait au rouleau laqueur ou à la brosse « spécial acrylique » en 2 couches. Il est vivement recommandé de poncer entre les deux couches avec un abrasif à l'eau. Le produit est prêt à l'emploi. Possibilité de diluer avec 5 % d'eau maximum si nécessaire. La laque Ma's doit être déposée et non pas tirée. Le matériel se nettoie à l'eau tiède juste après utilisation. Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) Température ambiante et du support supérieur à 8 °C et inférieure à 35 °C

Supports

Application sur supports neufs ou anciens bien préparés. Support minéral, bois et même métal. Les supports neufs seront sains, propres, secs (cf. norme NF P 74-201 /DTU 59.1). Les supports anciens seront propres et débarrassés de toute peinture écaillée. Ils devront faire l'objet d'une étude préalable pour déterminer la couche d'impression. Les préparations seront faites selon les règles de l'art.

Aspect

Brillant tendu

COV

Maximum 99 g/L (limite UE 2010 : 100 g/L)

Rendement

12 à 14 m² par litre et par couche, selon support

Conservation

12 mois (produit non entamé)

Séchage

3 h et recouvrable 24 h
(à 20 °C et 50 % d'humidité relative)

Conditionnement

1 – 2,5 – 5 – 10 – 15 l

Entretien

Lessivable

Teintes

Nuancier Marius Aurenti

Extrait sec

39% en volume ; 52% en poids

Classification

AFNOR NF T 36005

Famille I classe 4a