

Cire pour Chaux

Présentation

Domaines d'utilisation :

Cire murale pour Chaux en pâte ou Marmorino.

Composition : Mélange de résines synthétiques et de cire en émulsion.

Propriétés : mono-composant, prêt à l'emploi, imperméabilisant.

Conditionnements :

1L – 5L

Mise en œuvre

Support et préparation du support :

Les supports doivent être propres, sains et secs (exempts de taches d'huiles ou grasses).

Conditions d'application :

Température	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
Humidité relative	<60%

Matériel d'application : Lisseuse ou rouleau 12mm

Mise en œuvre :

Lorsque la chaux est complètement sèche et a terminé son processus de carbonatation, appliquer une couche de cire, à la lisseuse ou au rouleau.

Toujours appliquer de bas en haut avec la lisseuse. Ne pas faire de surépaisseur de cire pour éviter l'apparition de zones blanches.

Lorsque la surface commence à sécher, ferrer à la lisseuse pour obtenir plus d'effets.

Important : Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur un autre type de cire.

Consommation : 70 – 100mL /m²

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques techniques et performances

Viscosité	40 cPs
Point éclair	> 60°C

Aspect du produit : Fluide crémeux blanc

Aspect appliqué et sec : mat

Brillant spéculaire sous 60° : mat : 3UB environ

Ces données sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'applications.

Densité (à 20°C) : 0,95

Autres données : -

Stockage et sécurité

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et 30°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité.

Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Ces informations ne sauraient en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.