

MARIUS AURENTI



Peinture métal antirouille Brillante

DOMAINES D'UTILISATION

Peinture décorative pour la protection antirouille des métaux ferreux en intérieur et extérieur.

COMPOSITION

Peinture composée de résines alkydes en phase solvant

PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir garnissant et facile à mettre en oeuvre (résistance élevée à la coulure)

Matières premières inhibitrices de rouille non toxique

Haut brillant

COLORI

234 couleurs du nuancier IRIS

CONDITIONNEMENT

1L et 2,5L

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : Métaux ferreux et non ferreux (aluminium, métaux galvanisés, zinc). Anciennes peintures. Préparer les supports de la manière la plus adaptée selon leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rincage), ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage...)

Suivre le DTU 59.1 pour la préparation des supports

Appliquer le primaire antirouille métal marius Aurenti.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse mixte
Rouleau laqueur polyester 4mm
Pistolet après dilution jusqu'à 5% au white spirit

CONDITIONS D'APPLICATION

Se situer 3°C minimum au-dessus du point de rosée avant toute application.

TEMPÉRATURE	>5°C et <35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	<5%
Ne pas appliquer sur les supports gelés, humides ou trop chauds, par temps de pluie, de brouillard, par vent forts ou en plein soleil.	

MÉTHODE D’APPLICATION

Les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs.
Préparer le support avec une couche de primaire pour façade Marius Aurenti.
Appliquer une 1ère couche de peinture pour façade diluée à 5% d’eau.
Puis appliquer une à deux couches de peinture pour façade non diluée.

CONSOMMATION

9-11 m²/L/couche

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D’HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	2 heures
ENTRE LES COUCHES	24 heures
HORS PLUIE	24 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait au white spirit après emploi.

DENSITÉ (À 20°C)

1,2 environ

ASPECT DU FILM SEC

Haut Brillant

BRILLANT SPÉCULAIRE (60°)

80UB

COV

Ce produit contient 400g/L COV

Valeur limite de COV : 500g/L

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75