

MARIUS AURENTI



Peinture à plafond sans tension

Classification : AFNOR NFT 36-005
Famille I Classe 7b2-7a2-10c

Consommation : $\approx 9\text{m}^2/\text{L}/\text{couche}$

Temps de recouvrement : 4 heures

COV max : 1 g/L

Matériel d'application :
Brosse synthétique mixte
synthétique et soie
Rouleau polyamide 12 mm
ou texturé 14mm
Dilution 5% max

FICHE TECHNIQUE
Edition du 18/03/2026



La peinture mate à plafond sans tension Marius Aurenti permet la réalisation de plafonds parfaitement homogènes et sans marques de reprise, même dans les pièces fortement exposées à la lumière rasante, comme les espaces avec de grandes baies vitrées.

Sa formulation riche en extrait sec lui confère un fort pouvoir garnissant, tandis que l'apport en siloxane assure un tendu très régulier sans tension, facilitant une application frais dans frais pour un rendu parfaitement uniforme.

Idéale pour les plafonds, elle peut être teintée dans les teintes pastel du nuancier Marius Aurenti.

DOMAINES D'UTILISATION

Destinée à la décoration des plafonds en intérieur des pièces sèches

PROPRIÉTÉS

Sans tension et sans traces de reprise, elle possède un excellent pouvoir opacifiant et garnissant

Possède une très grande matité et masque la plupart des taches (fumée, crayon, nicotine)

Applicable frais dans frais

COMPOSITION

Résine acrylique et siloxane en phase aqueuse

COLORIS

Blanc + 124 teintes pastels du nuancier Iris 234

FINITION

Mate

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-7a2-10c

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : Plaque de plâtre, ancienne peinture

Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépolir avant application.

Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer et laisser sécher.

Respecter les règles du DTU 59.1 afin de les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tout travaux de peinture.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse synthétique mixte synthétique et soie

Rouleau polyamide 12 mm ou texturé 14 mm

Pistolet : possibilité d'ajouter 5% d'eau. Airless : buse 517 à 140 bars environ ou 519 à 220 bars environ

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>8°C et <35°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<70% (temps sec)
Avant toute application, contrôler l'humidité du support (5% maximum d'humidité).	

MÉTHODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer une à deux couches de Peinture Mate à plafond sans tension

CONSOMMATION

9m² par litre et par couche environ

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	2 heures
ENTRE LES COUCHES	frais dans frais : 30 min 4 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

ASPECT DU PRODUIT

Liquide blanc ou coloré

ASPECT APPLIQUÉ ET SEC

Film de peinture très mat

DENSITÉ (À 20°C)

1,5 environ

EXTRAIT SEC

≈ 60% (pondéral)

BRILLANT SPÉCULAIRE

<2.5 UB sous 60°

RÉSISTANCE AUX FROTTEMENTS SELON LA NORME NF EN ISO 11998

Classe 1 pour la base

Classe 1 pour les teintes

Classe 1 = Excellente lessivabilité (plus haute classe)

Perte d'épaisseur $\leq 5\mu\text{m}$ après 200 cycles de frottements humides

COV

Ce produit contient au maximum 1g/L COV à l'emploi.

Valeur limite de COV (sous catégorie a) : 30g/L



STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Respecter la DLUO présente sur l'emballage.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75