MARIUS AURENTI



PRIMAIRE ACP CARRELAGE

Préparation du support

FICHE TECHNIQUE
Edition du 28/07/2026

DOMAINES D'UTILISATION
Primaire d'adhérence entre la Sous-couche ACP carrelage et le Béton ciré Marius Aurenti.
Application pour murs carrelés exclusivement.

COMPOSITION
Résine polymère haute performance en phase aqueuse chargée.

PROPRIÉTÉS
Produit de liaison mono-composant entre le promoteur d'adhérence (Sous-couche ACP carrelage) et le Béton ciré, prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT
2,5kg et 10kg



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Il est impératif d'appliquer une Sous-couche ACP carrelage et si nécessaire une trame de fibres de verre (voir Fiche Technique Sous-couche ACP carrelage).

MATÉRIEL D'APPLICATION

Lisseuse 25cm

CONDITIONS D'APPLICATION

Avant toute application, contrôler l'humidité du support (4% maximum d'humidité).

TEMPÉRATURE	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%

MÉTHODE D'APPLICATION

• Pour un support carrelé avec des joints < 3mm :
Appliquer une couche de Sous-couche ACP carrelage au rouleau sur l'ensemble de la surface pour créer l'adhérence.
• Pour un support carrelé avec des joints > 3mm :
Jointoyer-les avec une couche de Primaire ACP carrelage, laisser sécher de 7 à 8 h puis poncer avec une mono brosse grain 40.
Ensuite appliquer une couche de Sous-couche ACP carrelage au rouleau sur l'ensemble de la surface pour créer l'adhérence.
Une fois la Sous-couche ACP carrelage sèche, appliquer une couche de Primaire ACP carrelage et lisser pour obtenir un tiré à zéro.

CONSOMMATION

De 0,7 à 1 kg/m^2

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	environ 6 heures
ENTRE 2 COUCHES	12 heures
DURCISSEMENT COMPLET	48 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau chaude après emploi.

EXTRAIT SEC	ISO 3251	99,6 %
VISCOSITÉ BROOKFIELD À 20°C	ASTM D 2198	620 ± 80 CP

ASPECT DU PRODUIT
Pâte grise

DENSITÉ (À 20°C)
1,7

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre + 5° et 30°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.

www.mariusaurenti.com
+33 (0)9 87 87 65 75

Conçu, mis au point et fabriqué en Europe. Toutes les données présentées dans cette Fiche Technique sont transmises à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne sauraient en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti.